

CRC CERAMIC PASTE**Средство противозаклинивающее высокотемпературное керамическое (без металла)**

Артикул: 30344 (Тюбик – 100 мл)

1. Общее описание

Многофункциональная термостойкая паста на керамической основе.

Средство CRC CERAMIC PASTE представляет собой не содержащую металлов пасту белого цвета на основе высокотехнологичных керамических твердых смазывающих веществ и выдержанных присадок, взвешенных в минеральном/синтетическом масле высшего сорта.

Его эффективная противозаклинивающая формула действует при температурах от -40°C до +1400°C и предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозионное истирание и фреттинг-коррозию.

2. Свойства

- Не содержит свободных металлов.
- Уменьшает трение и износ даже в том случае, когда исходное (базовое) масло уже испарилось.
- Устойчиво к воздействию высокого давления и температуры.
- Защищает от прожигания, коррозии и заклинивания.
- Не создает гальванического коррозионного потенциала
- Способствует быстрому и простому креплению резьбовых деталей
- Облегчает разборку всех деталей и частей механизмов, подверженных воздействию высоких температур даже после длительной их эксплуатации в коррозионной среде
- Устраняет и предотвращает скрип тормозов и вибрацию
- Устойчиво к воздействию горячей и холодной воды.
- Не содержит свинца, меди, никеля, серы и их компонентов.
- В аэрозольной формуле не содержится хлорированных растворителей и используется сжиженный нефтяной газ-вытеснитель.

**3. Применение**

- Механизмы
- Фланцы
- Дисковые тормоза
- Крышки цилиндров
- Резьбовые детали
- Винтовые соединения в выхлопных системах
- Теплообменники
- Турбины
- Фитинги
- Болты, гайки, винты

- Втулки, валы, шлицы, оправки, шпонки и т.д.
- Трубные соединения

4. Инструкция

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Почистите обрабатываемые детали металлической проволочной щеткой и протрите каким-либо растворителем, например CRC POWER CLEAN PRO.
- Распылите по поверхности или нанесите при помощи щетки ровный тонкий слой средства.
- Сборочные узлы можно начинать медленно приводить в движение.
- Избегайте перемешивания с другими продуктами.
- Перед использованием на пластике или резине сначала попробуйте средство на небольшом участке этого материала.
- Не применяйте на работающем оборудовании, в кислородных системах или при наличии ацетилена.
- Используйте аэрозоли только в хорошо проветриваемых местах.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 1907/2006 глава 3.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Тюбик	
Внешний вид	однородная белая масса	
Свойства сухой пленки		
Удельная плотность (при 20°C)	1,4	
• Температура каплепадения	нет	
• Проникновение (ISO 2137)	200 - 220	
• Низкотемпературная стабильность	-40°C	
• Термостойкость в качестве – смазки – противозаклинивающего средства	300°C 1400°C	
• Устойчивость к воздействию горячей воды (DIN 51807 TI, 40°C, 90°C)	1	
• Коррозия (DIN 50021)	> 500 ч	
• Износ Четырех Шаров (DIN 51350, 4)	3800/4000 N	

6. УПАКОВКА

Тюбик: 100 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.